Některé aplikace práškové difrakce



PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE a FÁZOVÁ ANALÝZA

Mnoho pevných látek je krystalických, což znamená, že jejich atomy jsou pravidelně uspořádány. Každá krystalická pevná látka má svůj typický práškový difraktogram. Lze to přirovnat k charakteristickému "otisku prstu", který lze použít k identifikaci osob.

K identifikace látek jsou nezbytné databáze. Databáze práškových difraktogramů PDF-5 v současnosti obsahuje přes 1 100 000 záznamů.



2 fáze (struktury) uhlíku – diamant a grafit







C - grafit

Práškové difraktogramy diamantu a grafitu





See following card.



Je to meteorit?



Indikátory – přítomnost fází koezitu, stišovitu (vznikají za vysokých tlaků a teplot)







Reálná struktura Poruchy krystalové mříže



Z elektronového mikroskopu

Dislokace

200 nm

Zrna, krystality polykrystalického materiálu

Velikosti, distribuce, orientace, interakce





Mřížové parametry – charakteristika základní buňky

a, b, c, α , β , γ

Mohou být ovlivněny různými faktory





Defekty krystalové mříže





Preferenční orientace krystalitů - textura

Ve standardní práškové difrakci difrakční maxima od jednotlivých atomových rovin jsou zároveň spojena s krystality orientovanými těmito rovinami rovnoběžně s povrchem. Pokud je některých orientací víc, projeví se to vzrůstem příslušných intenzit. Při silné textuře ani nejsou další maxima vidět (níže dva řády difrakcí od jednoho typu rovin).









Preferenční orientace krystalitů - textura

Pro komplexnější charakteristiku textur se měří tzv. pólové obrazce, distribuce orientací vybraných atomových rovin v prostoru, často vyjádřených ve stereografické projekci, níže v tzv. 2.5 D reprezentaci



Preferenční orientace krystalitů - textura

Pólové obrazce pro měd deformovanou protlačováním vzorku kanálkem Equal-channel Angular Pressing - ECAP



Procesy ECAP a HPT se používají za účelem zjemnění zrn materiálu do oblasti nano a v důsledku toho zvýšení mikrotvrdosti materiálů

Zbytková napětí (homogenní ve větší oblasti vzorku)

Zbytková napětí vznikají v materiálech z různých příčin – proces zpracování, spojení materiálů, tepelné zpracování materiálů. Jsou např. tvářecí napětí (válcování, kuličkování, ohyb, tažení) či obráběcí napětí (soustružení, broušení, frézování, řezání). Ne vždy jsou taková napětí škodlivá. Někdy se naopak cíleně vytvářejí. Např. tlaková napětí způsobují zmenšení vzdálenosti atomových rovin kolmých k povrchu a tedy zvýšení tvrdosti, odolnosti vůči vzniku trhlin.



Zbytková napětí se měří difrakcí tak, že se sleduje změna polohy difrakčního maxima s orientací měřených rovin vůči povrchu vzorku

> V roce 2024 jsme v Praze pořádali 11. evropskou konferenci o zbytkových napětích







Funkce úhlu roviny vzhledem k povrchu

Příklady aplikací práškové difrakce

MINERALOGIE A RENTGENOVÁ PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE

Minerály jsou stavebními kameny pevné Země. Existuje více než 4 500 známých druhů minerálů a každý rok je objeveno 100 nových minerálů. Některé minerály lze snadno rozpoznat podle jejich charakteristických barev nebo krystalových forem, ale ve většině případů je prášková rentgenová difrakce primární a nejpřesnější metodou používanou k identifikaci minerálů – v muzeích, při vyhledávání nerostů, v těžebním a minerálním průmyslu, mineralogii a geochemii.

Použití 2D detektorů a moderních rentgenových zdrojů umožňuje rutinně nasbírat difrakční obrazce prášku z malých vzorků během několika minut. Data práškové difrakce v kombinaci s Rietveldovým upřesňováním a dalšími metodami jsou navíc účinnými nástroji pro kvantitativní fázovou analýzu minerálních směsí a pro podrobné studium krystalových struktur minerálů.

Díky své hodnotě a kráse jsou drahokamy významnou a velmi ceněnou podskupinou minerální říše. Prášková difrakce se běžně používá k potvrzení identifikace surového drahokamu a tím může poskytnout cenné informace o pravosti, původu a hodnotě materiálu.

Přes 90 % zemsk0ho povrchu je tvořeno silikáty (základný stavební jednotky skupiny $[Si_xO_y]^{n-1}$



Beryl Be₃Al₂Si₆O₁₈

 α křemen



PRŮZKUM VESMÍRU A RENTGENOVÁ DIFRAKCE

NASA vyslala na planetu Mars miniaturní přístroj pro rentgenovou difrakci. Přístroj s názvem CheMin (Chemistry and Mineralogy) má velikost krabice od bot, ve srovnání s laboratorními přístroji, které mají velikost dvojité ledničky a hmotnost stovky kilogramů. CheMin analyzoval půdu a horniny na povrchu Marsu a odeslal zpět data, která byla použita k mineralogickému studiu kráteru Gale. CheMin umožnil kvantifikovat mineralogii několika vzorků a určit přítomnost jílových a dokonce i amorfních materiálů v každém vzorku. Měření prvních dat rentgenové difrakce na Marsu v roce 2012 se shodovalo se 100. výročím objevu rentgenové difrakce Maxem von Lauem.

Laboratorní přístroj

Přenosný přístroj





http://www.gizmag.com/curiosity-first-soil-analysis/24790/

Montáž v čistých prostorech



X-ray Diffraction Results from Mars Science Laboratory: Mineralogy of Rocknest at Gale Crater

D. L. Bish, ¹* D. F. Blake,² D. T. Vaniman,³ S. J. Chipera,⁴ R. V. Morris,⁵ D. W. Ming,⁵ A. H. Treiman,⁶ P. Sarrazin,⁷ S. M. Morrison,⁸ R. T. Downs,⁸ C. N. Achilles,⁹ A. S. Yen,¹⁰ T. F. Bristow,² J. A. Crisp,¹⁰ J. M. Morookian,¹⁰ J. D. Farmer,¹¹ E. B. Rampe,⁵ E. M. Stolper,¹² N. Spanovich,¹⁰ MSL Science Team[†] Složení podobné půdě na úbočí sopky Mauna Kea na Havaji

*At or near detection limit

PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE A FORENZNÍ ANALÝZA

Chemická analýza "forenzních" vzorků obvykle znamená identifikaci či srovnávání vzorků. Vzorky se však liší od většiny vzorků, se kterými se setkáváme v jiných situacích. A sice v tom, že představují důkazy, a jako takové by měly být uchovávány. Prášková difrakce je nedestruktivní, a proto se dobře hodí pro forenzní analýzu. Je také všestranná a lze ji použít ke kvalitativní i kvantitativní analýze organických, anorganických a kovových vzorků i směsí těchto materiálů.

Ukázkovým příkladem může být analýza zabavených pouličních narkotik, které kromě samotné drogy vždy obsahují pomocné látky nebo příměsi. Některé z těchto sloučenin byly dealerem záměrně přidány, aby drogy byly přijatelnější a samozřejmě aby maximalizoval svůj zisk. Tímto však vytváří analytický "podpis" nebo profil, který může být užitečný při sledování cesty jednotlivých zabavených drog ke společnému zdroji – tedy k němu. Čím více chemických složek je identifikováno v jednotlivém vzorku, tím větší je důkazní hodnota shody.

Kromě toho mnoho léčiv a určité pomocné látky nebo příměsi existují v různých polymorfních formách, hydratovaných formách a opticky aktivních nebo racemických formách a každou variantu lze úspěšně rozlišit práškovou difrakcí, což zvyšuje důkazní hodnotu analýzy.



PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE A KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Analýza uměleckých děl a muzejních předmětů se obvykle provádí za účelem zodpovězení dvou typů problémů.

1) stabilita nebo zhoršení kvality materiálů použitých k výrobě předmětů. Na tyto otázky je nutné odpovědět, aby byla zajištěna správná konzervace předmětů, ať už preventivní konzervací nebo ošetřením.

2) datum vzniku, země původu nebo materiální historie předmětů; takové studie spadají do oblasti archeometrie. Ať už se jedná o objasnění mechanismů koroze artefaktů z drahých kovů nebo o dokumentaci pigmentů používaných významnými umělci, rentgenová difrakce hraje klíčovou roli při studiu uměleckých děl a muzejních předmětů.



Řez vzorkem z kazatelny (zvětšení 80x)



- a) Kalcit
- b) Dolomit
- c) Bílé olovo
- d) Karbonát olova
- e) Sulfid zinku
- f) Sulfát baria



Práškové difraktogramy železa, kysličníků a hydroxidů železa používaných často jako pigmenty v barvivech

PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE A MATERIÁLY PRO UCHOVÁVÁNÍ ENERGIE, BATERIE

V současnosti je této oblasti věnována velká pozornost. Sledují se např. strukturní změny in-situ při nabíjení a vvbíjení



8,00

0,00

0,25

0,50

Li-content in Li, 98 Mn₂O_{3.85}F_{0.12}

0,75

1,00

1,25

Nové baterie založené na sodíku (katoda TiS₂, pevnolátkový

PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE A MATERIÁLY PRO UCHOVÁVÁNÍ ENERGIE, BATERIE

Typický experiment in-situ s nabíjením a vybíjením

 $Li_{1+x}Ni_{0.6}Co_{0.2}Mn_{0.2}O_{2}$



Wen Zhu et al 2021 J. Electrochem. Soc. 168 100526

PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE A MATERIÁLY PRO UCHOVÁVÁNÍ ENERGIE, BATERIE



(Amorphous phase with rocksalt-like framework)

PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE IN-SITU STUDIUM CHEMICKÝCH REAKCÍ







The Oxford-Diamond In Situ Cell for studying chemical reactions using time-resolvedX-ray diffraction Saul J. Moorhouse, Nenad Vranješ, Andrew Jupe, Michael Drakopoulos, and Dermot O'Hare *Review of Scientific Instruments* **83**, 084101 (2012)

PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE A NANOKOMPOZITY Z OXIDU GRAFITU

Nanokompozitní materiály se obvykle vyrábějí kombinací anorganického materiálu o velikosti nano s organickým nebo polymerním materiálem. V průmyslových aplikacích má anorganický nanomateriál obvykle vysoce žádoucí fyzikální vlastnosti (průhlednost, elektrické vlastnosti, tvrdost, odolnost proti opotřebení, nárazu nebo oděru), zatímco organický nebo polymerní materiál poskytuje flexibilitu výroby (formování, odlévání) a nižší náklady.

Pomocí rentgenové difrakce (XRD) lze sledovat proces výroby nanokompozitu, určit, jak dobře jsou složky smíchány, a pomoci předpovědět, jak se kompozit může chovat v reálných aplikacích a za různých podmínek prostředí, jako je teplo a vlhkost. U vrstevnatých materiálů může XRD přesně měřit vzdálenosti mezi vrstvami a monitorovat jakékoli známky interkalace nebo exfoliace, například vody nebo polymeru v galerii mřížky oxidu grafitu (GO).

Na zde zobrazeném filmu GO je pozorováno, že se mezivrstvy oxidu grafitu zvětšují nebo zmenšují se změnami vlhkosti. Tyto informace by mohly být použity k výrobě kompozitu na bázi GO s určenou úrovní hydratace.

V tenkých vrstvách by se grafen mohl použít jako senzor vlhkosti. Disperze grafenu ve vodě rozpustných polymerech umožňuje ekologický přístup k výrobě kontinuálních povlaků, které lze dále zpracovávat za účelem generování elektroniky na bázi grafenu.



Změny mezirovinné vzdálenosti s vlhkostí

RENTGENOVÁ DIFRAKCE A KOVOVO-ORGANICKÉ MATERIÁLY PRO KONSTRUKCE

Značný nárůst pozornosti věnovaný porézním kovo-organickým (MOF Metal-organic frameworks) materiálům v posledních letech je způsoben jejich potenciálním využitím v oblasti skladování energie, včetně skladování H₂ a metanu a zachycování CO₂. Sloučeniny M2II (dhtp) (linker dhtp = 2,5-dihydroxyteteftalát nebo 2,5-dihydroxy-1,4benzendikarboxylát; M = Mg, Mn, Co, Ni, Zn), známé také jako rodina MOF74, jsou strukturně stabilní při vysokých teplotách a mají obrovské povrchové plochy spojené s vysokými volnými objemy pro skladování H₂ a CO₂. Tyto materiály navíc vykazují snadné uvolňování CO₂ při výrazně nízké teplotě 80 °C a jsou účinnými sorbenty pro absorpci CO2 v rozsahu nízkých tlaků, na rozdíl od mnoha jiných MOF, které jsou účinné při vysokém PCO2. MOF74 proto nabízí rovnováhu mezi dynamickou kapacitou a regenerací. Vzhledem k tomu. že rentgenová prášková difrakce je nedestruktivní metoda charakterizace, hrají referenční rentgenové difrakční obrazce pro sorbenty MOF74 důležitou roli pro výzkumnou komunitu, která zkoumá efektivní materiály pro ukládání a zachycování pevných látek.



 ${M_3[(-O)_3(-CO_2)_3]}_{--}$ (M = Mg, Zn)



Syntéza různých MOF-74 a příslušné práškové difraktogramy

PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE A SUPRAVODIVOST

Díky objevu vysokoteplotní supravodivosti v roce 1986 se rentgenová prášková difrakce silně rozšířila jako analytický nástroj pro vývoj supravodivých materiálů. XRD se používala ke sledování čistoty při syntéze a vývoji ve výrobě součástek. Velké množství supravodivých fází bylo obtížné získat jako monokrystaly, a proto se Rietveldovo upřesnění stalo hlavní metodou pro stanovení struktury. Pomocí této techniky bylo identifikováno mnoho nových supravodičů, včetně supravodivých kuprátů na bázi rtuti, které poprvé syntetizovala skupina vědců vedená Jevgenijem Antipovem a které vykazují nejvyšší známou teplotu přechodu do supravodivého stavu. Kromě toho mají supravodivé bizmutité kupráty a další příbuzné fáze modulované nebo kompozitní struktury a vyžadují použití 3D krystalografie.



Modulované struktury

Struktura jednoho vysokoteplotního supravodiče









CB

BSCCO-2212 $Bi_2Sr_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2(2+n)+x}$ CB BiO – 2 izolační vrstvy SrO – 2 oddělující vrstvy (CuO₂) CaO – 1 oddělující vrstva CuO₂ – 2 roviny CuO₂ ve vodivém bloku

PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE A LÉČIVA

V oblasti farmaceutické vědy lze běžné léky analyzovat metodami práškové difrakce a struktury určit pomocí analýzy struktury prášku a matematického modelování (Rietveldova analýza s modelováním funkcionálu hustoty). Dnes se mnoho běžných léků charakterizuje z prášků. V prezentovaném případě atomoxetin hydrochloridu umožnilo použití vysoce kvalitních synchrotronových dat stanovení atomů vodíku, čímž se dokončily sítě molekulárních vazeb a vodíkových vazeb v účinné látce. Atomoxetin je předepisovaný lék používaný k léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).Samotné difrakční obrazce lze použít k identifikaci léků i ve složitých formách. Referenční difraktogramy se používají pro analýzu foremu, identifikaci polymorfů, stanovení krystalinity a kontrolu kvality ve výrobě. V oblasti vymáhání práva mohou difraktogramy identifikovat skutečné léky a odlišit je od napodobenin a padělků.



Crystal structure of atomoxetine hydrochloride (Strattera), C₁₇H₂₂NOCl

RENTGENOVÁ DIFRAKCE A POLYMERY

Prášková difrakce polymerů může být použita k určení krystalického stavu polymeru. Polymer, který se skládá z dlouhých souvislých řetězců, může být vysoce krystalický, pokud se řetězce srovnávají, nanokrystalický nebo zcela amorfní, pokud se řetězce nesrovnávají. Prášková difrakce je na tyto skupenství velmi citlivá a dokáže rozlišit mezi materiály stejného polymerního složení, ale s různým stupněm krystalinity, zkoumáním jak koherentního rozptylu (tj. difrakce), tak nekoherentního rozptylu materiálu. Uspořádání molekulárních řetězců, charakteristiky, jako je molekulová hmotnost a větvení, jejich hustota uspořádání a chemické složení, mohou dramaticky ovlivnit fyzikální vlastnosti, jako je bod tání, průhlednost, elasticita a propustnost plynů. Propustnost plynů je důležitá u nádob na sycené nealkoholické nápoje, farmaceutických obalů a komerčních potravinových fólií pro udržení čerstvosti a prodloužení trvanlivosti. Transparentní polymery se používají pro potravinové fólie, poštovní štítky a ochranné obaly časopisů. Elasticita hraje důležitou roli v módě a oděvech. Tento příklad popisuje charakteristiky práškové difrakce celulózových materiálů. Celulózy jsou hojně se vyskytující přírodní polymery a vyskytují se v mnoha různých krystalických formách a velikostech krystalitů. Celulózy mají tisíce praktických využití, včetně výroby papíru, oděvů, izolací, zahušťovadel a pojiv. Používají se také v mnoha léčivech ke stabilizaci léčiva a jeho uvolňování v kontrolované koncentraci do krevního oběhu. Během mechanického a chemického zpracování polymeru mohou vědci měnit skupenství hmoty, aby dosáhli požadovaných fyzikálních vlastností. Prášková difrakce se používá k pochopení změn na molekulární úrovni, ať už pro řízení výroby, nebo pro návrh materiálů.

Různě zpracované vzorky škrobu s uvedením krystalinity v procentech



Polymers 2025, 17, 1310

Polymorfismus v celulóze s modelováním různé velikosti krystalitů



T. Fawcett et. al., Reference materials for the study of polymorphism and crystallinity in cellulosics Powder Diffraction 28 (1), March 2013



RENTGENOVÁ DIFRAKCE A CEMENT

Cement je nejčastěji používaným stavebním materiálem na světě. Když se cementový prášek smíchá s vodou a kamenivem, vytvoří beton, všudypřítomný materiál používaný v množství, které je hned po celosvětové spotřebě vody, přičemž celosvětová produkce cementu v současnosti přesahuje 1,25 miliardy tun ročně. Navzdory své popularitě je cementový prášek překvapivě složitý vícesložkový systém, kde i drobné změny ve složení mohou způsobit významné změny vlastností konečného hydratovaného produktu, které jsou důležité ve stavebnictví, jako je pevnost. O tomto složitém materiálu zůstává mnoho neznámého, včetně mnoha krystalových struktur fází cementového prášku a jejich mechanismů tvorby během výroby. Výzkum cementu se zaměřuje na pochopení toho, co je cement (struktura) na atomové a molekulární úrovni a které fáze jsou optimální pro použití ve stavebnictví, což je úkol, který často vyžaduje pokročilé analytické techniky.

Rentgenová a neutronová prášková difrakce jsou velmi účinné metody, zejména v kombinaci, a umožnily vyřešit některé záhady struktury cementu. Takový podrobný výzkum již umožnil levnější výrobu pevnějšího cementu, přičemž poznatky o souvislosti mezi pevností a přesnou molekulární strukturou fází cementu získané ze studií práškové difrakce se promítají do procesu výroby cementu.



Difraktogramy cementu NIST SRM 8488 a jejich rietveldovské fity

Laboratorní rtg difraktogram

Synchrotronový rtg difraktogram

Neutronový difraktogram

RENTGENOVÁ DIFRAKCE A TVRDÉ TENKÉ VRSTVY



UBM Sputtering Source



Outer Magnet Inner Magnet (strong) (weak)

UnBalanced Magnetron



Nitridové vrstvy se používají zejména k povlakování nástrojů za účelem zvýšení jejich tvrdosti a životnosti. Jejich aplikace jsou ale mnohem širší. Řadu let jsme se věnovali (MFF UK) výzkumu vrstev TiN připravených tzv. nevyváženým magnetronem

Na obrázku je korelace mikrotvrdosti vrstev s texturou, rozšířením difrakčních profilů a zbytkovým napětím v sérii vrstev s měnícím se poměrem N₂/Ar v magnetronu

RENTGENOVÁ DIFRAKCE A TVRDÉ TENKÉ VRSTVY

Byly studovány série vrstev připravených s různou energií bombardujících iontů. Vrstvy deponované při nižší energii měly sloupcovitou porézní strukturu, šedou až černou barvu, tahové zbytkové napětí, malé mikronapětí a malou mikrotvrdost. Při vyšších energiích vznikaly tvrdé, zlatě zbarvené vrstvy s kompaktní mikrostrukturou, tlakovým zbytkovým napětím a vyšším mikronapětím



Kysličník titaničitý se používá již více desetiletí, např. jako titanová běloba, k fotokatalýze, jako senzory kyslíku. Bylo zjištěno, že např. vrstvy po ozáření UV zářením mohou vykazovat fotokatalytickou aktivitu a dochází k rozkladu organických sloučenin na povrchu. Dalším zajímavým jevem je, že po ozáření UV se může rapidně zmenšit úhel kapky mezi vodou a vrstvou. Vrstvy tak mohou mít samočistící a antibakteriální vlastnosti





Po ozáření UV vznikají páry elektrony-díry. Díry mají silnou oxidační schopnost. Vodivostní elektrony mohou redukovat akceptorové molekuly.

Ukazuje se ovšem, že tyto vlastnosti závisejí výrazně na fázi TiO₂ a také mikrostruktuře vrstev





Práškové difraktogramy fází TiO₂

Difrakce po různými malými úhly dopadu, které odpovídají malé hloubce průniku s cílem zjistit hloubkové rozložení anatasu a rutilu.



Tloušťka vrstvy 935 nm

Časový vývoj krystalizace. Podíl krystalické fáze byl určen z intenzity difrakčního maxima difrakce 101. Je patrné, že tlustší vrstvy krystalizují rychleji.

Teplota žíhaní 180 °C



Při krystalizaci vzniklo ve vrstvách tahové zbytkové napětí. Na obrázku je patrné, že profily se s náklonem rovin vůči povrchu (různé barvy) posouvají různě rychle pro různé roviny (směry). Experiment mohl být objasněn s použitím teoretické směrové závislosti Youngova modulu



Korelace tahového napětí s tloušťkou vrstvy. Je patrné, že tahové napětí brzdí krystalizaci.



TITANÁTOVÉ NANOTRUBKY

Používají se např. jako plnivo do polymerů pro zlepšení mechanických vlastností. V sérii studií byly připraveny hydrotermální metodou. K vytvoření modelu byla použita transmisní elektronová mikroskopie s vysokým rozlišením, elektronová difrakce i skenovací elektronová mikroskopie. Práškový difrakční záznam byl pak vypočten pomocí atomistického modelu a Debyeovy formule.

